



- • •
- • •



SAKO Tile Adhesive

KEO DÁN GẠCH SAKO

S100 PRO

SAKO Tile Adhesive [S100 PRO]

HƯỚNG DẪN THI CÔNG TƯỜNG AAC/ALC

- 1. Chuẩn bị bề mặt:** Chuẩn bị một lớp chàm tường phẳng bằng vữa xi măng cát trước 12-24h trước khi xây tường.
 - 2. Pha keo:** Cho nước vào xô trước, cho keo từ từ vào sau với tỉ lệ 1 nước, 3 keo (theo thể tích).
 - 3. Trét keo:** Dùng bay răng cưa chuyên dụng kéo nghiêng 60 độ lên bề mặt lớp chàm tường/bề mặt viên gạch AAC hoặc Tấm bê tông nhẹ ALC. Lớp keo dày tối thiểu 3mm, sau đó đặt viên gạch AAC/Tấm ALC lên. Dùng thước căn chỉnh cân bằng.
 - Kết thúc: Sử dụng bay Tam Giác hoặc Mũ nhựa trám đầy keo lên khe nối giữa 02 viên gạch hoặc 02 tấm bê tông sau khi xây lắp.
 - 4. Dán gạch:** Ốp miếng gạch lên bề mặt cần dán, chỉnh lại gạch cho khớp, dùng búa cao su gõ đền lên bề mặt gạch.
 - 5. Vệ sinh:** Dùng miếng xốp hoặc khăn ẩm lau sạch lớp keo thừa, chờ 24h cho keo khô.
- Chà ron bằng bay cao su, và có thể đi lại sau 24h.

Lưu ý khi sử dụng keo dán gạch Sako S100PRO:

Nên sử dụng hết phần hỗn hợp keo đã pha trong thời gian quy định. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào.

Không nên trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách làm này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch và là nguyên nhân dẫn đến nứt gạch, bong tróc và thấm nước về sau.

Thông tin an toàn sức khỏe:

- + Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bong.
- + Nên đeo găng tay và kính bảo hộ khi thi công để tránh keo tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.
- + Nếu lỡ dính keo vào cơ thể, phải rửa ngay với nước sạch nhiều lần.
- + Để xa tầm tay trẻ em.

Hệ Tường/Sàn bê tông khí chưng áp AAC/ALC

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM CỦA SAKO



Tấm bê tông nhẹ AAC



Gạch bê tông chung khí áp AAC



Gạch bê tông tự chèn



Gạch vỉa hè Terrazzo



Sàn gỗ kháng nước Composite SPC



Vữa xây tô chuyên dụng

CÔNG TY TNHH SAKO VIỆT NAM

14 Đường số 6, Khu nhà ở Hiệp Bình, KP6, P.Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
H: 0926 422 422 (CSKH) | Nhà máy: 0898 467746 (CSKH)
E: info@sako.vn | Web: www.sako.com.vn - www.sako.vn

Website: <https://gachbetongne.com.vn/>

Hotline: **0987.254.929**

Keo dán gạch SAKO [S100 PRO]



Keo dán gạch SAKO [S100 PRO]

Là dòng sản phẩm gốc xi măng được thiết kế dùng để xây tường gạch bê tông khí chưng áp AAC, Lắp ghép tường sàn Tấm bê tông nhẹ ALC. Ngoài ra có thể dùng để dán gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng AAC/ALC, bê mặt sàn và tường bằng bê tông xi măng.

QUY CÁCH

Bao bì: 25 kg/bao

Mau sắc keo: Màu Xám

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

**Hệ Tường/Sàn bê tông
khí chưng áp AAC/ALC**

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

	TIÊU CHUẨN	S100 PRO
Cường độ bám dính khi kéo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Đạt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	S100 PRO
Định mức trung bình xây tường gạch AAC	$\sim 1.3 \text{ bao/m}^3$
Định mức trung bình lắp ghép Tấm ALC	$\sim 1 \text{ bao/m}^3$
Định mức trung bình dán gạch Ceramic	$\sim 1 \text{ bao/5m}^2$
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	1.25mm
Độ lưu động	190-220mm
Khả năng giữ độ lưu động	> 90%
Thời gian bắt đầu đông kết	> 200 phút
Thời gian điều chỉnh cho phép	> 10 phút
Cường độ nén trung bình không nhỏ hơn	7.5 Mpa
Cường độ bám dính khi kéo	$\geq 0.5 \text{ Mpa}$

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4 kg/m^2 cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)

Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



Dán gạch granite/ ceramic



Dán gạch liên tường bê tông nhẹ ALC



Xây tường gạch nhẹ AAC



Lắp tường tấm bê tông nhẹ ALC



Website: <https://gachbetongnhe.com.vn/>

Hotline: **0987.254.929**