



SAKO Tile Adhesive

SAKO Tile Adhesive [S102 GOLD]

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 1. Chuẩn bị bề mặt:** Phẳng, cứng cáp, vệ sinh sạch sẽ, không để đọng nước và không quá khô.
- 2. Pha keo:** Cho nước vào xô trước, cho keo từ từ vào sau với tỉ lệ 1 nước, 3 keo (theo thể tích).
- 3. Trét keo:** Dùng bay răng cưa trét keo theo độ nghiêng 60° so với mặt phẳng.
Trét lớp keo mỏng phía sau gạch/ đá có kích thước lớn.
- 4. Dán gạch:** Ốp miếng gạch lên bề mặt cần dán, chỉnh lại gạch cho khớp, dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch.
- 5. Vệ sinh:** Dùng miếng xốp hoặc khăn ẩm lau sạch lớp keo thừa, chờ 24h cho keo khô.
Chà ron bằng bay cao su, và có thể đi lại sau 24h.

Lưu ý khi sử dụng keo dán gạch Sako S102 GOLD:

- + Nên sử dụng hết phần hỗn hợp keo đã pha trong thời gian quy định. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào.
- + Không nên trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách làm này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch và là nguyên nhân dẫn đến nứt gạch, bong tróc và thấm nước về sau.

Thông tin an toàn sức khỏe:

- + Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng.
- + Nên đeo găng tay và kính bảo hộ khi thi công để tránh keo tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.
- + Nếu lỡ dính keo vào cơ thể, phải rửa ngay với nước sạch nhiều lần.
- + Để xa tầm tay trẻ em.

Hệ Tường/Sàn bê tông khí chưng áp AAC/ALC

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM CỦA SAKO



Tấm bê tông nhẹ ALC



Gạch bê tông chưng khí áp AAC



Gạch bê tông tự chèn



Gạch vỉa hè Terrazzo



Sàn gỗ kháng nước Composite SPC



Vữa xây tô chuyên dụng

KEO DÁN GẠCH SAKO S102 GOLD

CÔNG TY TNHH SAKO VIỆT NAM

14 Đường số 6, Khu nhà ở Hiệp Bình, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 H: 0926 422 422 (CSKH) | Nhà máy: 0898 467 746 (CSKH)
 E: info@sako.vn | Web: www.sako.com.vn - www.sako.vn

Website: <https://gachbetongnhe.com.vn/>

Hotline: **0987.254.929**

- Độ bám dính rất cao
- Chịu được áp lực nước lớn, nên thích hợp cho khu vực hồ bơi. Lý tưởng để dán gạch/ đá granite, porcelain, marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2x1.2m
- Thích hợp ốp lát lên bề mặt cũ (gạch chống gạch)
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH

Bao bì: 25 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám, Trắng

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

ỨNG DỤNG

- ✘ Độ bám dính gấp 4 lần so với phương pháp ốp lát truyền thống. Gia tăng khả năng chống trượt với thành phần phụ gia đặc biệt.
- ✘ Thích hợp dùng cho khu vực nội thất, ngoại thất với gạch ceramic, granite, porcelain, đá marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2x1.2m
- ✘ Bề mặt nền xi măng, sơn, xi măng láng bóng
- ✘ Bề mặt gạch cũ khu vực nội thất
- ✘ Hồ bơi, spa, phòng xông hơi, sauna,...
- ✘ Tường ngoại thất có chiều cao lên đến 8m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	S102 GOLD
Định mức trung bình*	~5 kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	15 - 20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	10 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)

Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

	TIÊU CHUẨN	S102 GOLD
Cường độ bám dính khi kéo	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút	> 0.5 N/mm ²	Đạt

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường



ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



Dán đá mặt tiền/ ngoài trời



Dán gạch mosaic hồ bơi



Dán gạch lên tấm ALC/cemboard



Dán gạch chống lên gạch cũ

Website: <https://gachbetongnhe.com.vn/>

Hotline: **0987.254.929**